

CLERINS

FICHA DE PRODUCTO

ANODOS DE ZINC: BOLAS Y MEDIAS BOLAS

1. DIMENSIONES:

Diámetro (mm)	Forma
50	Bolas
40	Bolas
50	Medias Bolas

2. COMPOSICION QUIMICA:

Las bolas de zinc son producidas de SHG ZINC (Norma BS EN 1179:2003 / Norma ASTM B6-03).

Elemento	%
Pb	Max. 0,003
Cd	Max. 0,003
Fe	Max. 0,002
Sn	Max. 0,001
Cu	Max. 0,001
Al	Max. 0,001
Zn	Min. 99,995

Total impurezas \leq 0,005 %

CLERINS Y FERNANDEZ, S.L.

Pol. Ind. Erletxe C/ B nº 12

48960 Galdakao Bizkaia

Telf: 94-4571276


Fax: 94-4570396

www.clerins.es

CLERINS

3. EMBALAJE ESTANDAR:

- 40 cajas de cartón de 25 Kg. cada una, acondicionadas sobre una paleta de madera de cumple con la norma ISPM No.15, aseguradas con flejes de plástico y envueltas en stretch film.



CLERINS Y FERNANDEZ, S.L.
Pol. Ind. Erletxe C/ B nº 12
48960 Galdakao Bizkaia
Telf: 94-4571276
Fax: 94-4570396
www.clerins.es